

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ЩЕБЕНЬ фракции 5-13

Предприятие-изготовитель: ОАО «Архиповский карьер»

Адрес предприятия: Белореченский р-н, с.Архиповское

Паспорт качества № _____ Партия _____ дата выдачи « ____ » _____ 2017 г.

Номер вагона (судна) и номера накладных _____

Наименование потребителя: _____

Адрес потребителя: _____

Количество: _____ м³

Качественные показатели щебня фракции 5-13

№п/п	Наименование параметров	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	2	3	4
1	Насыпная плотность, т/м ³	Не нормируется	1,45
2	Содержание дробленых зерен в щебне, % по массе	Не менее 80 %	95,3
3	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 1	0,62
4	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	0
5	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	1 группа не более 10	3,1
6	Марка по дробимости, потеря массы при испытании %	Марка 1000, потери до 10 включительно	1000, потери 6,8
7	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5	3,6
8	Марка щебня по истираемости, потеря массы в %	И1 до 25 включительно	И1- 20,2
9	Марка щебня по морозостойкости, потеря массы в %	F300 – не более 2	F300 – 1,87
10	Зерновой состав		
	d- полные остатки на сите, % по массе	90-100	98,1
	0,5 (d+D) - полные остатки на сите, % по массе	30-60	46,2
	D - полные остатки на сите, % по массе	До 10	2,6
	1,25 D - полные остатки на сите, % по массе	До 0,5	0
11	Содержание посторонних примесей	Не допускается	Не содержится
12	Устойчивость структуры щебня М1000 против распадов, %	Не более 3	1,8
13	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг.	Для всех видов строительства до 370	160

Заключение: По физико-механическим свойствам щебень фракции 5-13 ОАО «Архиповский карьер» соответствует всем требованиям ГОСТ 8267-93 и может применяться для всех видов строительных работ.

Директор ОАО «Архиповский карьер»

Размашкин А.Н.

